وزارة المالية

قرار رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٨

فى شأن تحديد المواصفات الفنية للعملات المعدنية المتداولة فى جمهورية مصر العربية فئة ٥ ، ١٠ ، ٢٥ قرشاً

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تحديد المواصفات الفنية للعملات المعدنية المتداولة فى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى ٢٠٠٨/٣/٢٧ ؛

قـــرر :

(المـادة الاولى)

تحدد المواصفات الفنية للعملة المعدنية المتداولة فى جمهورية مصر العربية من فئات الخمسة قروش والعشرة قروش والخمسة وعشرين قرشاً على النحو الآتى :

اولا - عملة معدنية فئة الخمسة قروش :

(أقراص صلب مطلية نحاس أحمر) - اللون الأحمر .

مكونات القرص :

٩٤٪ (أربعة وتسعون فى المائة) حديد .

٦٪ (ستة فى المائة) نحاس أحمر .

١ - التركيب الكيميائى للقرص :

نسبة الحديد لا تقل عن (٩٩,٤٪) .

(٠,٠٨٪) كربون كحد أقصى .

(٠,٣٪) منجنيز كحد أقصى .

الحد الأقصى للشوائب (٠,٢٢٪) .

٢ - نوع طبقة الطلاء :

(٦٪) نحاس أحمر .

٣ - سمك طبقة الطلاء :

٢٥ ميكرونًا .

والفرق المسموح به فى سمك طبقة الطلاء سبعة ونصف ميكرون بالزيادة أو النقص .

٤ - الصلادة :

١١٠ (٣٠) بمقياس فيكرز كحد أقصى .

الوزن :

٢ جم (جرامان) .

والفرق المسموح به في وزن القطعة أربعة فى المائة بالزيادة أو النقص .

القطر :

١٨ مم (ثمانية عشر ملليمترًا) .

نقش الوجه :

الرسم يمثل المشكاة الإسلامية .

نقش الظهر :

جمهورية مصر العربية - الفئة - التاريخ الهجرى والميلادى .

ثانيًا - عملة معدنية فئة العشرة قروش :

(أقراص صلب مطلية نيكل) - اللون الأبيض .

مكونات القرص :

٩٤٪ (أربعة وتسعون فى المائة) حديد .

٦٪ (ستة فى المائة) نيكل .

١ - التركيب الكيميائى للقرص :

نسبة الحديد لا تقل عن (٩٩,٤٪) .

(٠,٠٨٪) كربون كحد أقصى .

(٠,٣٪) منجنيز كحد أقصى .

الحد الأقصى للشوائب (٠,٢٢٪) .

٢ - نوع طبقة الطلاء:

(٦٪) نيكل .

٣ - سمك طبقة الطلاء:

٢٥ ميكرونًا .

والفرق المسموح به فى سمك طبقة الطلاء سبعة ونصف ميكرون بالزيادة أو النقص .

٤ - الصلادة:

١١٠ (٣٠) بمقياس فيكرز كحد أقصى .

الوزن:

٣,٤ جم (ثلاثة وأربعة على عشرة جرامات) .

والفرق المسموح به فى وزن القطعة أربعة فى المائة بالزيادة أو النقص .

القطر:

١٩ مم (تسعة عشر ملليمتراً) .

نقش الوجه:

رسم يمثل قلعة صلاح الدين .

نقش الظهر:

جمهورية مصر العربية - الفئة - التاريخ الهجرى والميلادى .

ثالثًا - عملة معدنية فئة الخمسة وعشرون قرشًا مشرشرة:

(أقراص صلب مطلية نيكل) - اللون الأبيض .

مكونات القرص:

٩٤٪ (أربعة وتسعون فى المائة) حديد .

٦٪ (ستة فى المائة) نيكل .

١ - التركيب الكيميائى للقرص:

نسبة الحديد لا تقل عن (٩٩,٤٪) .

(٠,٠٨-٪) كربون كحد أقصى .

(٠,٣٪) منجنيز كحد أقصى .

الحد الأقصى للشوائب (٠,٢٢٪) .

٢ - نوع طبقة الطلاء :

نيكل أبيض .

بنسبة ٦٪ (ستة فى المائة) نيكل .

٣ - سمك طبقة الطلاء :

٢٥ ميكرونًا .

والفرق المسموح به فى سمك طبقة الطلاء سبعة ونصف ميكرون بالزيادة أو النقص .

٤ - الصلادة :

١١٠ (٣٠) بمقياس فيكرز كحد أقصى .

الوزن :

٤,٥ جم (أربعة جرامات ونصف) .

والفرق المسموح به فى وزن القطعة أربعة فى المائة بالزيادة أو النقص .

القطر :

٢١ مم (واحد وعشرون ملليمتراً) .

نقش الوجه :

رسم يمثل زخرفة إسلامية - الفئة باللغتين العربية والإنجليزية .

نقش الظهر :

جمهورية مصر العربية - التاريخ الهجرى والميلادى .

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير المالية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه.


(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


صدر فى ٢/٤/٢٠٠٨

وزير المالية


د. يوسف بطرس غالى











طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / زهير محمد حسب النبى

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٠٨

٢٥٤٥٨ س ٢٠٠٧ - ٢١٠٦